

EBANO AMARA SCHEDA TECNICA

Nome Botanico: Diospyros Malabarica

Paese d'origine: Asia

Spessori truciato: da 0.5 a 2 mm

Peso specifico: 1100-1300 kg/m³ (stagionato all'aria)

Utilizzo: viene usato in modo analogo all'Ebano Makassar per la realizzazione di mobili di lusso, arredamenti di interni, rivestimenti di pareti. Rispetto all'Ebano Makassar presenta il vantaggio di avere una tronco più grande, dal quale è più facile ottenere truciati di maggiore dimensioni e di più facile lavorazione.

Caratteristiche: l'alburno presenta tonalità che variano dal biancastro al bruno-rossastro chiaro. Il durame è scuro, con diverse tonalità di nero, percorso da tante striature chiare. Rispetto all'Ebano Makassar il colore risulta più opaco e meno brillante.

Essicazione: l'essicazione deve essere fatta lentamente onde evitare lacerazioni.

Superficie: rispetto all'Ebano Makassar presenta una struttura meno fine con pori più aperti.

Incollaggio: le giunzioni a colla non creano particolari difficoltà a differenza di quelle effettuate tramite chiodi.